


中国第一重型机械集团公司标准

## 铸造过渡斜度

JB/ZQ 4254-97  
代替 JB/ZQ 4254-86

本标准适用于减速器的机体、机盖、联接管、汽缸以及其它各种联接法兰等铸件的过渡部分尺寸。



mm

| 铸铁和铸钢件的壁厚<br>$\delta$ | $K$ | $h$ | $R$ |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 10~15                 | 3   | 15  | 5   |
| >15~20                | 4   | 20  | 5   |
| >20~25                | 5   | 25  | 5   |
| >25~30                | 6   | 30  | 8   |
| >30~35                | 7   | 35  | 8   |
| >35~40                | 8   | 40  | 10  |
| >40~45                | 9   | 45  | 10  |
| >45~50                | 10  | 50  | 10  |
| >50~55                | 11  | 55  | 10  |
| >55~60                | 12  | 60  | 15  |
| >60~65                | 13  | 65  | 15  |
| >65~70                | 14  | 70  | 15  |
| >70~75                | 15  | 75  | 15  |